

BARVNI ALUMINIJ

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:	
Osnovni material	EN-AW 3103 (AlMn1); EN-AW 3105 (AlMn0,5Mg0,5) Stanje: H44, H41
Standard	UNI EN 1396; UNI EN 573-3; UNI EN 485, UNI EN 13523, UNI EN 13501; UNI EN 10169/2012
Debelina filma :	<ul style="list-style-type: none">• Stran A: 20 - 25 µm, tudi 35 za 3D• Stran B: 20 - 24 µm
Tip barve	Poliestrška, GLOSS, hrapavo STUCCO, 3D, ali po naročilu
Standardne barve	PO RALU, videz rjavega, zelenega bakra, po naročilu...
Zaključni sloj ?	Standardni ali protizdrsní
Standardna debelina	Od 0.7 do 1.5 mm
Standardna širina	1000 – 1250 – 1500 mm ali po naročilu
Zaščita površine	PVC folija (prozorna, črno-bela, z zelenim logotipom)
Teža koluta	Od 5 kg – 5.000 kg ali po naročilu.
Uporaba: Industrija, gradbeništvo in krovsko – kleparska dejavnost	

