



Tekuće umjetne mase Enkolan

za dugotrajnu zaštitu čak i na osjetljivim područjima

**Alternativa bez
udjela otapala**

Tekuće umjetne mase Enkolan

Jer svako područje sanacije postavlja svoje zahtjeve.

Sustav Enkolan čine tri proizvoda koja su osmišljena ciljano za brtvljenje i premazivanje balkona, podrumskih prostora i ostava, stubišta i ulaza: Enkolan Abdichtung 1K LF, Enkolan Beschichtung 1K LF i Enkolan Versiegelung 1K LF.

Sva tri proizvoda odlikuju sljedeće karakteristike: ne sadrže otapala + neutralnog su mirisa + jednokomponentni su. Te karakteristike omogućuju uporabu u osjetljivim područjima, kao što su primjerice dječji vrtići, bolnice ili domovi za umirovljenike.

Zbog odličnog prijanjanja sustava Enkolan na razne podloge, često nema potrebe za prethodnim premazom.

Struktura i obrada ne razlikuju se od već poznatih sustava Enkopur i Enketop. Sustav Enkolan je posebno primjeren za unutrašnje prostore. Enkolan predstavlja iskušanu i pouzdanu kvalitetu poduzeća Enke - i to potpuno bez otapala.

Upute za uporabu možete naći na www.enke-werk.de

Enkolan Abdichtung 1K LF

Alternativa bez sadržanih otapala za unutrašnju i vanjsku uporabu

Enkolan Abdichtung 1K LF je proizvod iz sustava Enkolan, koji se koristi i samostalno. Izolacija Enkolan Abdichtung pravi je izbor za sve unutrašnje i vanjske prostore koje treba dugotrajno i sigurno zabrtviti - i to bez primjene otapala. Baš kao i naše iskušane tekuće umjetne mase Enkopur i Enkryl, izolacija Enkolan Abdichtung spada u skupinu na vremenske prilike otpornih tekućih umjetnih masa za brtvljenje bez spojeva i, kao i drugi proizvodi iz skupine, ugodan je za izvođača obrade i neutralnog je mirisa, a osim toga se često može koristiti i bez prethodnog premaza.

Prednosti proizvoda

- Brtvljenje bez spojeva; otporan na vremenske prilike
- Postojanost unatoč vremenskim utjecajima
- Jednokomponentan
- Često se može koristiti bez prethodnog premaza
- Neutralnog mirisa
- Ugodan za izvođača obrade i jednostavan za obradu
- Odlična propusnost za vodenu paru
- Europska tehnička suglasnost u skladu s ETAG 005 (ETA - 16/0981)
- Hladna obrada
- Bez VOC-a
- Otporno na alkalije
- Fleksibilnost na hladnoći
- Dostupna deklaracija proizvoda po LEED-u i DGNB-u
- Uvršten na baubook.at i eco-bau.ch



Enkolan

Primjeri upotrebe



Enkolan

Tehnički podaci



	Enkolan Abdichtung 1K LF	Enkolan Beschichtung 1K LF	Enkolan Versiegelung 1K LF
Baza:	silanom terminirani poliuretan	silanom terminirani poliuretan	silanom terminirani poliuretan
Gustoća:	ca. 1,3 g/cm ³ na 20 °C	ca. 1,4 g /cm ³ na 20 °C	ca. 1,1 g/cm ³ na 20 °C
Viskoznost:	ca. 6000 mPas/20 °C	ca. 8000 mPas/20 °C	ca. 3000 mPas/20 °C
Vrijeme nastajanja kore:	ca. 1 sat na 20 °C i najmanje 60 % relativne vlage zraka	ca. 1 sat na 20 °C i najmanje 60 % relativne vlage zraka	ca. 1-2 sata na 20 °C i najmanje 60 % relativne vlage zraka
Boja:	siva / crna	siva	prozirna
Oblik dostave:	posuda 4,0 kg, posuda 12,5 kg, posuda 18,0 kg	posuda 12,5 kg	posuda 3,0 kg
Potrošnja:	najmanje 3,0 kg/m ²	najmanje 2,0 - 3,0 kg/m ² (na vodoravnoj površini)	ca. 200 - 400 g/m ²
Obrada:	hladna; valjkom od janjeće kože	hladna; valjkom od janjeće kože, gladilicom ili nazubljenom zidarskom žlicom	hladna; valjkom od velura

Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf

Telefon +49 (0) 211 304074, Telefaks +49 (0) 211 393718

info@enke-werk.de

